

Produkt-Dokumentation

Labordaten Basisöl:

Viskosität		
Stabinger (ASTM D7042)	Temperatur	v (mm²/s)
	0 °C	810
	20 °C	510
=[40 °C	350
Viskositätsindex (ISO)		420
Viskosität-Temperatur-Verhalten		exzellent

blau Aussehen -35 °C Dauertieftemperatur

72 Std. flüssig

-30 °C bis +120 °C Einsatztemperaturen

0.97 g/cm3 Dichte 20 °C (DIN) Oberflächenspannung 21 mN/m Verdunstungsrate 0.1 % 24 Std./105 °C sehr niedrig

Benetzungsfähigkeit sehr gut Alterungsbeständigkeit sehr gut

Kunststoffbeständigkeit

beständig PA11, PA66, PBT, PC,

POM, PPO, SB, TPU bedingt beständig ABS, PA12, PA6-3T unbeständig ASA, POM (CL)

Polysiloxanalkohol Zusammensetzung

Bemerkungen:

Spezialöl für Kunststoff/Kunststoff- und Kunststoff/ Metall-Lagerpaarungen. Sehr gute Reibungs- und Verschleißminderung. Alterung besser als bei Silikonölen. Einer der höchsten Viskositätsindices aller bekannten Uhren- und Instrumentenöle, dadurch Anwendung in weitem Temperaturbereich Geräuschdämpfung. und optimale Benetzungseigenschaften.

Erfahrungen: Seit über 10 Jahren in der Serienfertigung. Gefertigte Stückzahl über 50.000.000 Uhrwerke. Langzeitstabilität (über 10 Jahre) ist hoch gesichert.

P019e

Tauchschmierstoff K 2363/509 blau 5% Öl in Fluid C6-IP

Art. Nr.: TT1416

Technische Information:

Funktion Nach dem Behandeln der Teile

verdunstet das Trägerfluid; zurück bleibt ein gleichmäßiger, dünner

Zusammensetzung

Basisöl Kunststofföl K 2363/509 blau

Trägerfluid Fluid C6-IP

halogenfreies 2-Komponenten-

Lösungsmittelgemisch

Siedepunkt 82 °C

GefStoffV leicht entzündlich MAK 300 ppm (ml/cm3)

Sicherheitshinweise

Toxizität bei sachgemäßer Anwendung

> physiologisch unbedenklich; Näheres siehe Sicherheits-

siehe Sicherheitsdatenblatt

datenblatt

Technologie:

Anwendungen:

antriebe.

Reinigen vor der Behandlung müssen alle

> Teile von Rückständen wie Öl, Trennmittel, Wasser, usw. befreit

werden

Tauchen 5-10 Sekunden bei Raum-

temperatur

Sprühen Achtung, Dämpfe absaugen!

Pinseln dünnen Film auftragen

Kunststofflager im feinmechanischen

Analog-Quartzuhrwerke (Step-Motor), Schaltuhren,

Timer, Schreiber, medizinische Geräte, Optik,

Kameras, Cassettenrecorder, Steuerungen, Video-

bei Raumtemperatur, Warmluft Trocknen

beschleunigt den Vorgang


Produkt



Lagerwerkstoff



Einsatztemperatur




Lagerlast




Gleitaeschwindiakeit




Lebensdauer



Viskosität



Benetzung



Zertifiziert nach

ISO 9001

Alle Angaben sind das Ergebnis umfangreicher Untersuchungen und anwendungstechnischer Erfahrung. Gewährleistungen aus Ihrer Anwendung werden jedoch nicht übernommen. Technische und chemische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen steht Ihnen unsere technische Beratung gerne zur Verfügung.